FOTOCHEMA, n. p., základní závod
HRADEC KRÁLOVÉ

FOMAPAN F 21 PROFESSIONAL

negativní svitkový film

FOMAPAN F 21 PROFESSIONAL je černobílý negativní film určený pro snímkovou černobílou fotografii.

Druhy: 120 – svitkový film (6 × 9)

Citlivost: 21 °ČSN (21 DIN, 100 ASA, 90 GOST)

Vlastnosti: Film FOMAPAN F 21 PROFESSIONAL je panchromaticky senzibilizovaný černobílý negativní film. Je vhodný pro profesionální práci a všude tam, kde je požadován vysoký standard kvality materiálu.

Správný osvit: stanoví se expozimetrem

Zpracování:

Doporučení zpracování ve vývojkách FOMA:

teplota	vývojka		
20 °C	Fomadon N	Fomal	FV–3
	9–11 min.	8–10 min.	9–11 min.

Vyvolávací doby platí pro vyvolávání ve vývojnici.

Pohyb při vyvolávání – nepřetržitý pohyb prvních 10 s, dále každou minutu 10 s přerušovaný pohyb (pohyb otáčením nebo překlápěním – podle typu vývojnice).

Složení vývojky FOMA FV–3:		
	metol	2 g
	siřičitan sodný b. v. č.	100 g
	hydrochinon	5 g
	tetraboritan sodný č.	2 g
	voda do 1000 ml	

Vyvolávání probíhá v úplné tmě. Vyvolaný film se opláchne ve 2% roztoku kyseliny octové nebo v čisté vodě a ustaluje se 10 min. při 20 °C v kyselém ustalovači FOMA. Ustálený film se pere asi 30 min. v tekoucí vodě. Před sušením se doporučuje film opláchnout v roztoku fotografického smáčedla, aby se zabránilo tvorbě skvrn od zaschlých kapek vody.

Skladování:

Film FOMAPAN F 21 PROFESSIONAL je třeba skladovat na suchém chladném místě se stálou teplotou, kam nepronikají žádné škodlivé plyny a výpary (např. výpary laků a organických rozpouštědel, svítiplyn atd.) nebo radioaktivní záření. Relativní vlhkost vzduchu při skladování by neměla přesáhnout 70 %.

Doporučené teploty pro skladování:

skladování		teplota max.
	do 2 měsíců	20 °C
	do 6 měsíců	16 °C
	do 12 měsíců	10 °C
	několik let	–18 °C

Aby se zabránilo orosení filmů vyjmutých z chladného prostoru, je třeba ponechat je asi 2 hodiny nerozbalené, aby se vyrovnala teplota uvnitř a vně obalu.

Reklamační podmínky:

Nejste-li s výsledky své práce spokojeni, předejte reklamovaný materiál, zpracovaný i dosud nezpracovaný v původním obalu, zároveň s ukázkami vad, jejich popisem a přesným způsobem zpracování prodejně, kde jste materiál zakoupili. Reklamace lze rovněž uplatnit u n. p. FOTOCHEMA, odbytové oddělení, 501 04 Hradec Králové. Je-li Vaše reklamace oprávněná, bude Vám materiál nahrazen stejným množstvím téhož druhu.

Všechny Vaše dotazy a připomínky ochotně vyřídí Obchodně-technická služba nár. podniku Fotochema, Nad Kazankou 36, 171 03 Praha 7 – Trója, telefon 84 05 04.

vět 21 83 583 82–06/122/09